

# TIMBEREX

WOOD FINISHING OIL



## TIMBEREX® THIXO

### Transparent non-drip træbejdse

- Kan tones og er UV-stabil
- Indeholder alkydharpikser
- Trænger dybt ind for optimal beskyttelse Ikke filmdannende
- Forstærker træstrukturen
- Tilbydes i Klar og 6 standard-farver

# TIMBEREX® THIXO

## BESKRIVELSE

Let thixotropisk opløsningsmiddelbaseret træbejdse baseret på speciel urethanmodificeret linolie og alkydharpikser. TIMBEREX® Thixo er en let at påføre non-drip bejdse der tilbyder beskyttelse og kosmetiske kvaliteter med en lidt tykkere tekstur end andre træbejdse. Dette giver mulighed for en tykkere belægning af produktet, der skal påføres for bedre langtidbeskyttelse og gør det mere praktisk at bruge, især til arbejde over hovedet. Klar og farver tilbydes og kan tones - fremhæver træfibre - meget dybt trængende produkt - penetrerende behandling og beskyttelse - fremragende UV- og vejrbestandighed - mikroporøs, så ingen risiko for afskalning - nemmere vedligeholdelse - ikke filmdannende.

## ANBEFALET BRUG

Beskyttende og dekorativ imprægnering af indvendigt og udvendigt træværk. Bemærkning: farveløs til toning og standard-farver.

## ANBEFALET SYSTEM

Nyt træ: Slib let og rengør til støvfrit. Tropisk træ affædtes med terpentin el. lign. Gammel afskallet maling: Slib ned til bart træ og fjern alt støv før påføring. Vedligeholdelse: Rengør overfladen med terpentin og påfør 2 eller 3 tynde lag TIMBEREX Thixo.

## TEKNISK DATA

Tæthed:	0.86 - 0.89
Glansgrad:	["semi_mat"]
Faststofindhold i vægt:	37 - 40%
Tørstofindhold i volumen:	30 - 33%

## TØRRETIDER VED 20°C/50% RELATIV LUFTFUGTIGHED

Berøringstør:	3 hours
Håndteringstør:	3 hours
Genbehandlingstør:	24 hours

## ANBEFALET VÅDFILMTYKKELSE

100 micron(forbrug: Ca. 10m2./L.)

## ANBEFALET TØRFILMTYKKELSE

32 micron(forbrug: Ca. 10m2./L.)

## TEORETISK FORBRUG

10 m²/l

## PRAKTISK FORBRUG

Praktisk dækevne afhænger af mange faktorer såsom porøsitet og tilstand af overfladen og materielle tab under påføring.

## BRUGSANVISNING

For at sikre homogenitet bør THIXO omrøres grundigt før brug.

## ANVENDELSESBETINGELSER

Påfør på et tørt og godt ventileret område.

## PÅFØRING OG FORTYNDING: PENSEL

Påfør ufortyndet.

## PÅFØRING OG FORTYNDING: RULLE

Påfør ufortyndet.

## PÅFØRING OG FORTYNDING: LUFTLØS SPRØJTE

Påfør ufortyndet. Dyse: 09-013/Tryk: 150bar.

## PÅFØRING OG FORTYNDING: LUFTATOMISERET SPRØJTE

Påfør ufortyndet.

## RENGØRING AF UDSTYR/SPILD

Terpentin eller lign.

## BEMÆRKNINGER

Ved inkorrekt brug af TIMBEREX Thixo eller klæbrig overflade, kan THIXO stadig fjernes helt eller delvist med Terpentin inden for de første par dage efter påføring.

## SIKKERHEDSDATA

VOC-niveau:	max. 550 g/l
VOC-færdigblanding:	max. 550 g/l
VOC-kategori:	IIA/f
VOC-grænse:	700g/l
Bemærkninger om sikkerhed:	Se sikkerhedsdatablad og sikkerhed- Information trykt på emballagen.

## HOLDBARHED

Minimum 5 år fra produktionsdato i uåbnede dåser hvis opbevaret i tørre ventilerede områder og ikke i direkte sollys ved temperaturer mellem 5 og 35°C.

Udstedelsesdato: 15/05/2024

**Tilgængelige farver og pakningsstørrelser:** Der henvises til den respektive produktside på [www.rust-oleum.eu](http://www.rust-oleum.eu) for en oversigt over aktuelle tilgængelige farver og pakningsstørrelser.

**Ansvarsfraskrivelse:** Oplysningerne heri er efter vores bedste overbevisning korrekte, og er afgivet i god tro, men uden garanti. Brugeren vil blive anset for at selvstændigt at have bekræftet egnetheden af vores produkter til hans/hendes egen særlige formål. Rust-Oleum Europa kan under ingen omstændigheder holdes ansvarlig for følgeskader eller hændelige skader. Produkterne skal opbevares, håndteres og anvendes under forhold, der er i overensstemmelse med Rust-Oleum Europes anbefalinger beskrevet i den nyeste udgave af databladet. Det er brugernes ansvar at sikre, at de har den opdaterede udgave. De nyeste udgaver af datablade kan downloades gratis fra [www.rust-oleum.eu](http://www.rust-oleum.eu) eller tilsendes på anmodning til vores kundeservice. Rust-Oleum Europe forbeholder sig ret til at ændre egenskaberne for sine produkter uden forudgående varsel.

Rust-Oleum Netherlands B.V.  
Zilverenberg 16  
5234 GM 's-Hertogenbosch  
The Netherlands  
T : +31 (0) 165 593 636  
F : +31 (0) 165 593 600  
info@rust-oleum.eu

Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)  
Shadon Way, Portobello Ind. Estate  
Birtley, Chester-le-Street  
DH3 2RE United Kingdom  
T : +44 (0)1914 113 146  
F : +44 (0)1914 113 147  
info@rust-oleum.eu

Rust-Oleum France S.A.S.  
38, av. du Gros Chêne  
95322 Herblay  
France  
T : +33(0) 130 40 00 44  
F : +33(0) 130 40 99 80  
info@rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.  
Kolenbergstraat 23  
3545 Zelem  
Belgium  
T : +32 (0) 13 460 200  
F : +32 (0) 13 460 201  
info@rust-oleum.eu