

TIMBEREX

WOOD FINISHING OIL



TIMBEREX® THIXO

Transparent thixotropic wood stain

- Transparent and light-stable
- Thixotropic alkyd resins
- Penetrates for deep protection
- Non film forming
- Enhances the wood structure

TIMBEREX® THIXO

OPIS

Slight thixotropic solvent based wood stain based on special urethane modified linseed oil alkyd resins. TIMBEREX® Thixo is an easy to apply thixotropic stain with great protective and cosmetic qualities with a slightly thicker texture than other wood-stains. This allows for a thicker coating of the product to be applied for better long-term protection and makes it more convenient to use, especially for overhead work. Transparent and colour fast - accentuates wood grains - very penetrating product - penetrative treatment and protection - excellent UV-rays and weather resistance – micro porous, so no risk of blisters or peeling off - easier maintenance - not a film former.

ZAŁECANE UŻYCIĘ

Protective and decorative impregnation of interior and exterior woodwork. Remark: colourless TIMBEREX Thixo is only suitable for internal use.

ZAŁECANY SYSTEM

New wood: rub down and make it dust free. Tropical wood is degreased with white spirit or similar.

Old stripped paint: rub down up to the bare non-impregnated wood and remove all dust before application.

Maintenance: clean substrate with white spirit and apply 2 or 3 thin coats of TIMBEREX Thixo.

DANE TECHNICZNE

| | |
|--|-------------|
| Gęstość: | 0.86 - 0.89 |
| Stopień połysku: | semi_mat |
| Zawartość substancji stałych wagowo: | 37 - 40% |
| Zawartość substancji stałych objętościowo: | 30 - 33% |

CZAS SCHNIĘCIA PRZY 20°C/RH 50%

| | |
|-------------------|----------|
| Na dotyk: | 3 hours |
| Do użytku: | 3 hours |
| Do przemalowania: | 24 hours |

ZAŁECANA GRUBOŚĆ WARSTWY NA MOKRO

100 micron (cons.: 10 m²/l)

ZAŁECANA GRUBOŚĆ WARSTWY NA SUCHO

32 micron (cons.: 10 m²/l)

ZUŻYCIĘ TEORETYCZNE

10 m²/l

ZUŻYCIĘ PRAKTYCZNE

Practical coverage depends on many factors such as porosity and roughness of the substrate and material losses during application.

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE UŻYCIA

To ensure homogeneity, coating materials should be thoroughly stirred prior to use.

WARUNKI APLIKACJI

Apply in a dry and well-ventilated area.

APLIKACJA I ROZCIEŃCZANIE: PĘDZEL

By preference, apply undiluted.

APLIKACJA I ROZCIEŃCZANIE: WAŁEK

By preference, apply undiluted.

APLIKACJA I ROZCIEŃCZANIE: NATRYSK BEZPOWIETRZNY

By preference, apply undiluted. Nozzle: 09 - 013 / Pressure: 150 bars

APLIKACJA I ROZCIEŃCZANIE: NATRYSK POWIETRZNY

By preference, apply undiluted.

CZYSZCZENIE NARZĘDZI / ZABRUDZEŃ

White spirit or similar

UWAGI

Incorrect use of TIMBEREX Thixo means that it can still be fully or partly removed with White Spirit within the first few days after application.

INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

| | |
|--------------------------------------|---|
| Zawartość LZO: | max. 550 g/l |
| Zawartość LZO w gotowej mieszaninie: | max. 550 g/l |
| Kategoria LZO: | IIA/f |
| Limity LZO: | 700g/l |
| Uwagi dotyczące bezpieczeństwa: | Consult Safety Data Sheet and Safety. Information printed on the can. |

OKRES TRWAŁOŚCI PRODUKTU

Minimum of 5 years from date of production in unopened cans, if stored in dry, well ventilated areas, not in direct sunlight at temperatures between 5 and 35°C.

Data wydania: 24/03/2025

Dostępne kolory i opakowania: Więcej informacji na temat dostępnych kolorów i opakowań na stronie internetowej www.rust-oleum.eu.

Zrzeczenie się: Informacje tu zawarte przekazywane są w dobrej wierze, bez udzielania gwarancji. Ponieważ warunki aplikacji są poza naszą kontrolą, Rust-Oleum nie może ponosić jakiegokolwiek odpowiedzialności lub obciążeń finansowych, które mogą wyniknąć z niewłaściwego zastosowania tego produktu. Produkt musi być przechowywany, transportowany i aplikowany zgodnie z zaleceniami Rust-Oleum. Użytkownik powinien zadbać o posiadanie najbardziej aktualnej karty produktu. Wszystkie karty dostępne są na stronie internetowej producenta lub dystrybutora. Firma zastrzega sobie prawo modyfikowania danych bez uprzedzenia.

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Zilverenberg 16
5234 GM 's-Hertogenbosch
The Netherlands
T: +31 (0) 165 593 636
F: +31 (0) 165 593 600
info@rust-oleum.eu

Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)
Shadon Way, Portobello Ind. Estate
Birtley, Chester-le-Street
DH3 2RE United Kingdom
T: +44 (0)1914 113 146
F: +44 (0)1914 113 147
info@rust-oleum.eu

Rust-Oleum France S.A.S.
38, av. du Gros Chêne
95322 Herblay
France
T: +33(0) 130 40 00 44
F: +33(0) 130 40 99 80
info@rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.
Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Belgium
T: +32 (0) 13 460 200
F: +32 (0) 13 460 201
info@rust-oleum.eu