

TIMBEREX

WOOD FINISHING OIL



TIMBEREX® THIXO

Transparent tixotropisk bets

- Transparent och ljusstålig
- Tixotropa alkydhartser
- Penetrerar för djupt skydd
- Ej filmbildande
- Stärker trästrukturen

TIMBEREX® THIXO

BESKRIVNING

Något tixotropisk lösningsmedelsbaserad bets som är baserad på speciella uretanmodifierade alkydhartsar av linolja. TIMBEREX® Thixo är en lätt applicerbar thixotropisk bets med enastående skyddande och kosmetiska egenskaper och med en något tjockare struktur än annan bets. Detta möjliggör en tjockare beläggning av produkten, för bättre långsiktigt skydd och gör den även lättare att använda, speciellt vid arbeten över axelhöjd. Transparent och färgbäständig – framhäver träfibrer – mycket penetrerande produkt – penetrerande behandling och skydd – utmärkt skydd mot UV-strålning och väderbeständig – mikroporös, så ingen risk för blåsor eller flagor – enklare underhåll – ej filmbildande.

REKOMMENDERAD ANVÄNDNING

Skyddande och dekorativ impregnering av invändigt och utvändigt trävirke. Kommentar: färglös TIMBEREX THIXO är endast lämplig för användning inomhus.

REKOMMENDERAT SYSTEM

Nytt trä: rugga upp ytan och avlägsna damm. Ädelträ avfettas med lacknafta eller liknande. Gammal sliten färg: Rugga upp tills endast det icke-impregnerade träet syns och avlägsna allt damm innan appliceringen. Underhåll: rengör underlaget med lacknafta och applicera 2 eller 3 tunna lager av TIMBEREX THIXO.

TEKNISK DATA

Densitet:	0.86 - 0.89
Glansnivå:	["semi_mat"]
Torrsubstansvikt:	37 - 40%
Torrsubstansvolym:	30 - 33%

TORKTIDER VID 20°C/RELATIV LUFTFUKTIGHET 50%

Beröringstorr:	3 timmar
Hanteringstorr:	3 timmar
Övermålningsbar:	24 timmar

REKOMMENDERAD VÅTFILMSTJOCKLEK

100 mikron (kons.: 10 m²/l)

REKOMMENDERAD TORRFILMSTJOCKLEK

32 mikron (kons.: 10 m²/l)

TEORETISK FÖRBRUKNING

10 m²/l

PRAKTISK FÖRBRUKNING

Praktisk täckning beror på många olika faktorer såsom underlagets porositet och grovhet samt materialförluster vid applicering.

BRUKSANVISNING

Du säkerställer en enhetlig beläggning genom att röra om materialet noggrant innan användning.

APPLICERINGSFÖRHÅLLANDEN

Applicera i ett torrt och väl ventilerat område.

APPLICERING OCH SPADNING: PENSEL

Applicera ospädd efter behov.

APPLICERING OCH SPÄDNING: ROLLER

Applicera ospädd efter behov.

APPLICERING OCH SPÄDNING: AIRLESSPRUTA

Applicera ospädd efter behov. Munstycke: 09–013/Tryck: 150 bar

APPLICERING OCH SPÄDNING: TRYCKLUFTSSPRUTA

Applicera ospädd efter behov.

RENGÖRING AV UTRUSTNING/SPILL

Lacknafta eller liknande

ANMÄRKNINGAR

Du kan avlägsna TIMBEREX Thixo helt eller delvis vid felaktig användning med hjälp av lacknafta inom de första dagarna efter appliceringen.

SÄKERHETSDATA

VOC-nivå:	max. 550 g/l
VOC färdigmix:	max. 550 g/l
VOC-kategori:	IIA/f
VOC-gräns:	700g/l
Anmärkningar om säkerhet:	

Se säkerhetsdatabladet och säkerhetsanvisningarna. Information finns på förpackningen.

HÅLLBARHET

5 år från tillverkningsdatum i öppnade förpackningar, vid förvaring i torra, väl ventilerade utrymmen och inte i direkt solljus vid temperaturer mellan 5 och 35 °C.

Utgivet den: 15/05/2024

Tillgängliga färger och förpackningsstorlekar: Se respektive produktsida på www.rust-oleum.eu för en översikt över tillgängliga färger och förpackningsstorlekar.

Förbehåll: Informationen i detta produktdatablad är korrekt så långt vi känner till och ges i god tro men utan garanti. Vi förutsätter att användaren självständigt har tagit ställning till lämpligheten av våra produkter för hans eller hennes egna syften. Under inga omständigheter är Rust-Oleum Europe ansvarigt för indirekta skador eller följdskadorna. Produkterna ska förvaras, hanteras och användas under förhållanden som överensstämmer med Rust-Oleum Europes rekommendationer i den senaste utgåvan av produktdatabladet. Det är användarens ansvar att säkerställa att han/hon har den aktuella utgåvan. Senaste utgåvan av produktdatabladet kan erhållas kostnadsfritt från www.rust-oleum.eu eller vår kundtjänst. Rust-Oleum Europe förbehåller sig rätten att ändra egenskaperna i sina produkter utan föregående avisering.

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Zilverenberg 16
5234 GM 's-Hertogenbosch
The Netherlands
T: +31 (0) 165 593 636
F: +31 (0) 165 593 600
info@rust-oleum.eu

Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)
Shadon Way, Portobello Ind. Estate
Birtley, Chester-le-Street
DH3 2RE United Kingdom
T: +44 (0)1914 113 146
F: +44 (0)1914 113 147
info@rust-oleum.eu

Rust-Oleum France S.A.S.
38, av. du Gros Chêne
95322 Herblay
France
T: +33(0) 130 40 00 44
F: +33(0) 130 40 99 80
info@rust-oleum.eu

N.V. Marlin Mathys S.A.
Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Belgium
T: +32 (0) 13 460 200
F: +32 (0) 13 460 201
info@rust-oleum.eu